

## ZirClean™ Restoration Cleaner

### Allmän information

**ZirClean** är en rengöringsgel avsedd för icke abrasiv rengöring av ytor på protetiska ersättningar som ska bondas, efter intraoral inprovning. Följaktligen hjälper den till att uppnå pålitliga cementeringsresultat.<sup>1</sup>

#### Användningsområden:

**ZirClean** är ett extraoralt rengöringsmedel för ytorna på förbehandlade keram-, zirkonia- och metallersättningar som har kontaminerats vid intraoral inprovning.

#### Kontraindikationer:

- Om den föreskrivna arbetstekniken inte kan tillämpas.
- Om rengöring utförs intraoralt.
- För rengöring av ersättningar som har kommit i kontakt med silikonbaserade pastor.

#### Varningar:

- Kan orsaka kemiska brännskador.
- Andas inte in ångor.
- Vid ögonkontakt, skölj omedelbart med mycket vatten och sök läkare.
- Använd lämpliga skyddskläder, handskar och ögon-/ansiktsskydd.
- ANVÄND INTE **ZirClean** för att etsa synliga emalj- och dentinytor.
- Skada kan uppstå om **ZirClean** får kvarstanna på hud under en längre tid. Vid kontakt med andra vävnader, skölj omedelbart med rikligt med vatten under flera minuter.
- Om ett flödesmotstånd föreligger vid dispensering, byt kanyl och kontrollera igen. Använd endast rekommenderade kanyler.
- Tillse att ingen produkt nedsväljs.
- Återförslut sprutan med "luer lock" korken.
- Produkten, både material och förpackning, måste slängas som farligt avfall.

#### Observanda:

- Kors-kontamination: Produkten kan innehålla delar som är avsedda för engångsanvändning. Släng använda eller kontaminerade tillbehör. Återanvänd inte.

#### Försiktighetsåtgärder:

- Kontamination av ersättningen med saliv eller blod måste absolut undvikas efter rengöring med **ZirClean**. Om kontamination uppstår, måste hela behandlingen av ersättningen upprepas.
- Skyddsglasögon och handskar bör användas av operatör och assistent.
- Efter rengöring, måste primer återappliceras på ytorna som tidigare silaniserats och primerbehandlats.
- Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
- Säkerhetsdatablad finns på [www.Bisco.com](http://www.Bisco.com)

### BRUKSANVISNING

**OBS:** Oberoende av om ersättningarna har förbehandlats eller inte, ska de rengöras enligt följande rengöringsprotokoll.

#### Icke-etsbara material (zirkonium, komposit, metall)

1. Inprovning (för att kontrollera ocklusion och passform).
2. Efter inprovning, spola noggrant ersättningen med vattenspray och torka med oljefri luft.
3. Ta av korken på **ZirClean**-sprutan, montera kanylen på ett säkert sätt och kontrollera att gel lätt kan pressas fram före användning.
4. Täck alla bindningsytor på ersättningen med ett lager **ZirClean**. Kanyler är endast för engångsbruk. Tillse att de handhas på rätt sätt innan du använder materialet igen.
5. Låt **ZirClean** verka i 20 sekunder för att erhålla rengöringseffekt, spola därefter noggrant med vattenspray och torka med oljefri luft.
6. Sandblästra ersättningens interna ytor (om inte ersättningen tidigare har sandblästrats)
7. Applicera en lämplig primer (såsom Z-PRIME™Plus\*) på ersättningens bindningsytor i enlighet med tillverkarens anvisningar.  
(Anm Hultén & Co AB: används **TheraCem Ca** som cement krävs ingen separat primerapplikation då cementet binder direkt).

#### Etsbara material (litiumdisilikat, fältspatsporlin)

1. Inprovning (för att kontrollera ocklusion och passform).
2. Efter inprovning, spola noggrant ersättningen med vattenspray och torka med oljefri luft.
3. Ta av korken på **ZirClean**-sprutan, montera kanylen på ett säkert sätt och kontrollera att gel lätt kan pressas fram före användning.
4. Täck alla bindningsytor på ersättningen med ett lager **ZirClean**. Kanyler är endast för engångsbruk. Tillse att de handhas på rätt sätt innan du använder materialet igen.
5. Låt **ZirClean** verka i 20 sekunder för att erhålla rengöringseffekt, spola därefter noggrant med vattenspray och torka med oljefri luft.
6. Applicera en lämplig silanprimer (såsom Porcelain Primer™\*) på ersättningens bindningsytor i enlighet med tillverkarens anvisningar.  
(Anm Hultén & Co AB: ZirClean kan även användas som rengöring av redan silaniserade ytor som inprovats).

**HYGIEN:** Återförslut sprutan med "luer lock" korken. Användning av vanligen förekommande hygieniska skyddshöljen rekommenderas för att undvika all kontamination av sprutan under behandlingen.

**AVFALLSHANTERING:** Se lokala föreskrifter för avfallshantering av farligt avfall. I frånvaro av sådana se nationella eller regionala föreskrifter för farligt avfall.

**FÖRVARING:** Förvaras i rumstemperatur (20°C/68°F - 25°C/77°F).

**GARANTIER:** BISCO, Inc. bekräftar skyldigheten att ersätta produkter som visats vara defekta. BISCO, Inc. påtar sig inte ansvarsskyldighet som hänförs till skador eller förluster, vare sig direkta eller indirekta som följd av användning eller felaktig användning av produkterna. Före användning åligger det användaren att bedöma lämpligheten att använda produkten för avsett ändamål. Användaren påtar sig därigenom all risk och ansvarsskyldighet.

\* ZirClean och Z-PRIME är varumärken som tillhör BISCO, Inc.

\* PORCELAIN PRIMER tillverkas av BISCO, Inc.

<sup>1</sup>Baserat på jämförelse med obehandlade prover

BISCO, INC.  
1100 W. Irving Park Road  
Schaumburg, IL 60193  
U.S.A.  
847-534-6000  
1-800-BIS-DENT  
[www.bisco.com](http://www.bisco.com)

EC Representative  
BISICO France  
120, allée de la Coudoulette  
13680 Lançon de Provence  
France  
+33-4-90-42-92-92

HULTÉN & Co Dental  
Sandegårdsgatan 5  
216 11 Limhamn  
Sweden  
040- 15 66 77  
[www.bisco.se](http://www.bisco.se)